

USTA FINISH

Укрепленная полимером готовая смесь, на цементной основе, высокой белизны, обеспечивающая ровный завершающий слой по бетонным и оштукатуренным поверхностям, для наружных и внутренних работ.

Описание:

Шпаклевка USTA ФИНИШ (белая) – готовый выравнивающий раствор, на цементной основе с высокой адгезией, укрепленный полимером. Обладает стабилизирующими свойствами, легок в приготовлении и нанесении. Используется для финишной отделки стен и потолка по бетонным и оштукатуренным поверхностям. Наносится до 3-х (трех) миллиметровой толщины.

Область применения:

- При шпаклевке и выравнивания чисто бетонных и оштукатуренных поверхностей, на которые потом будет нанесено защитное покрытие.
- Для получения ровной поверхности стен и потолков перед наклеиванием обои или перед покраской.
- Внутренние и наружные поверхности

Особенности:

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной адгезией без нанесения грунтовки
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

Технические характеристики:

Структура материала: Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы

Шпаклевка USTA ФИНИШ

Температура обрабатываемой

поверхности: от 5°C до 25°C

Расход: 1,1 кг/ м² (для 1 мм)

Время выдержки свежеприготовленного

раствора : 5 минут

Время использования

свежеприготовленного раствора: 2 час

Толщина нанесения:

Максимум : 3 мм

Минимум : 1 мм

Цвет : Белый

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°C

Разбавление

Шпаклевка USTA ФИНИШ	Вода
1 кг	0,41 – 0,430 Литр
20 кг	8.2 - 8.6 Литр

Упаковка:

Шпаклевка USTA ФИНИШ - в 20-киллограммовых крафт-мешках с полиэтиленом

Расход:

1 мешок USTA ФИНИШ	
1 мм	18,20 м ²
2мм	9,09 м ²
3 мм	6,0 м ²

Хранение:

Хранить в прохладном месте. Срок хранения - 12 месяцев.

Применение:**Подготовка поверхности**

Шпаклевка USTA ФИНИШ легко прилипает как к сухой, так и к мокрой поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов. Поверхности с высокой впитывающей поверхностью должны быть увлажнены перед нанесением.

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

Метод применения

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается ровной стороной шпателя. Затем выравнивается до желаемой толщины.

Чистка инструментов:

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Примечание:

- Не следует применять Шпаклевку USTA ФИ-

НИШ, если температура поверхности ниже + 5°С. Если температура поверхности выше 30°С, поверхность надо увлажнить.

- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
- Шпаклевка USTA ФИНИШ, нанесенный при 23°С, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 7 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.
- После высыхания неровности нужно убрать с помощью наждачного листа.
- Последующие покрытия, такие как, водоэмульсионная или акриловая краска, обои, и т.д. можно наносит через 3 дня.

Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

