

USTA SLAU

Укрепленный полимером раствор для бетона и кирпича , используемый при штукатурке.

Описание:

USTA SLAU -готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами , легок в приготовлении и нанесении. Используется при штукатурке различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.

Область применения:

- При штукатурке чисто бетонных поверхностей
- При штукатурке и ремонте бетонных стен и потолков
- Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений
- Для выравнивания кирпичных поверхностей и поверхностей на цементной основе.
- Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса

Особенности:

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

Технические особенности :

Структура материала: Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы

USTA SLAU

Температура обрабатываемой поверхности : от 5°C до 25°C

Расход: 1,3 кг/ м² (для 1 мм)

Время выдержки свежеприготовленного перед использованием раствора: 5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора: 1 час

Толщина нанесения

Максимум : 15 мм

Минимум : 2 мм

Марка по прочности не менее M 100

Морозостойкость не менее F 35

Цвет: Серый

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°C

Разбавление:

USTA SLAU	Вода
1 кг	0,220 – 0,230 л
20 кг	4,4 кг

Упаковка:

USTA SLAU - в 20-киллограмовых крафт-мешках с полиэтиленом

Сход:

1 мешок USTA SLAU	
1 мм	15,4 м ²
3мм	5,1 м ²
5 мм	3,1 м ²

Способ применения:**Подготовка поверхности**

USTA SLAU легко прилипает как к сухой так и увлажненной поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов. Поверхности с высокой впитывающей способностью должны быть увлажнены перед нанесением.

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошо размешайте при помощи низкооборотистой дрели с насадкой до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

Метод применения:

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерки прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается до желаемой толщины и затирается пластмассовой, или деревянной теркой. При нанесении тонким слоем отделку можно довершить, полируя смоченной в воде губкой.

USTA SLAU

Чистка инструментов:

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Примечание:

- Не следует применять USTA SLAU, если температура поверхности ниже + 5°C. Если температура поверхности выше +25°C, поверхность надо увлажнить.
- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
- Раствор для ремонта USTA SLAU, нанесенный при 23°C, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.

Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Условие и срок хранения:

Хранить в прохладном месте. Срок хранения -6 месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

