

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Sika Igolflex® 694

Полимерно-Модифицированный Битумный Каучук, Двухкомпонентное Гидроизоляционное Покрытие

ОПИСАНИЕ

Sika Igolflex® 694 - представляет собой двухкомпонентное, пастообразное высокопрочное гидроизоляционное покрытие на цементной и битумно-каучуковой основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве позитивной гидроизоляции:

- Для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- Для фундаментов
- Для кровли (поверх защитить от УФ)
- Для гидроизоляции подпорных стен

- Для приклеивания теплоизоляционных плит

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применим на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
- Перекрывает усадочные швы благодаря эластичности.
- Готов к применению, простота нанесения
- Увеличенная жизнеспособность приготовленного раствора.
- Устойчив к циклам оттаивания-замерзания.
- Устойчив к бактериальным атакам, солям и кислотам в почве.
- Легко наносится кистью.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Упаковка	Комплект: 32 кг
	Компонент А: Пластиковое ведро 24 кг
	Компонент Б: Полиэтиленовый мешок 8 кг
Внешний вид/Цвет	Жидкая часть: пастообразная, коричневато-черная Порошковая часть: серая
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Хранить в сухом месте, защищенном от мороза. При длительном хранении не ставьте поддоны друг на друга.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотность	1,18 кг/л (Смесь)	
Способность перекрывать трещины	CB2	(EN 15814)
Водонепроницаемость	W1	(EN 15814)
Расход	1,5 кг/м ² /мм (изменяется в зависимости от предполагаемого использования)	
Температура основания	Между +5°C and +30°C	
Жизнеспособность	~ 1 час	
Время отверждения	~ 24 часа	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Sika® Igoflex®-694

Ноябрь 2024 года, версия 04.01

02070600000002056

БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Все технические данные, указанные в данном техническом паспорте, основаны на лабораторных испытаниях. Фактические данные измерений могут отличаться по независящим от нас обстоятельствам.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

- Дождитесь подходящей температуры окружающей среды и основания, если она ниже 5°C или выше 30°C.
- Не наносите Sika® Igoalflex®-694 под дождем или при прогнозируемой дождливой погоде.
- Нанесение должно быть защищено от прямых солнечных лучей, ветра, мороза или дождя в течение 24 часов.
- На время работы систем на основе цемента и битумной эмульсии влияют температура окружающей среды и поверхности, а также относительная влажность воздуха. При низких температурах реакция замедляется, и это увеличивает период работы и время работы. Высокие температуры ускоряют реакцию, и указанные выше периоды уменьшаются в зависимости от этого. Для завершения отверждения материала температура окружающей среды и поверхности не должна опускаться ниже минимально допустимой температуры.
- Участки, которые не полностью отвердели, не должны подвергаться воздействию воды.
- Покрытие необходимо наносить на поверхности конструкции или частей конструкции, которые контактируют с водой.
- Sika® Igoalflex®-694 необходимо использовать в течение 1 часа после смешивания.
- Не используйте Sika® Igoalflex®-694 внутри резервуаров с питьевой водой и бассейнов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание для нанесения должно быть сухим, прочным, в основном гладким, чистым и мелкопористым, без сот, пустот, трещин, выступов, пыли, смолы, смоляного масла, старой краски и других остатков, разрушающих адгезию. Деревянные или железные клинья должны быть удалены с поверхности и активные утечки воды должны быть предотвращены с помощью SikaTop®-590 Seal. Пустоты и впадины должны быть заполнены SikaTop®-590 Seal или подходящим продуктом SikaMonoTop. На вертикальных и горизонтальных углах необходимо нанести галтель радиусом мин. 4 см. Настоятельно рекомендуется грунтовать основание разбавленной смесью Sika® Igoalflex®-694.

СМЕШИВАНИЕ

Медленно добавляйте часть В в часть А (в ведре), перемешивая электродрелью 400-600 об./мин. Смешивайте не менее 3-5 минут до получения однородной, без комков, пастообразной консистенции. Подождите 3-5 минут и снова перемешайте примерно 30 секунд, чтобы подготовиться к нанесению. Смешайте столько материала, сколько можно нанести в течение срока годности.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение грунтовки

Смешайте материал, как описано. Возьмите достаточное количество материала и разбавьте 1:3 или 1:5 водой в зависимости от впитывающей способности основания. Смешивайте электрической дрелью 400-600 об./мин до получения однородной консистенции без комков. Равномерно нанесите на основание кистью и не

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Sika® Igoalflex®-694

Ноябрь 2024 года, версия 04.01

02070600000002056

допускайте скопления на горизонтальных поверхностях. Подождите, пока грунтовка достаточно не затвердеет перед нанесением первого слоя. Нанесите Sika® Igoalflex®-694 кистью или распылительным оборудованием с расходом, указанным в таблице покрытия.

Защита покрытия

Подождите, пока гидроизоляционное покрытие достаточно не затвердеет, перед засыпкой котлована. Sika® Igoalflex®-694 необходимо защитить от повреждений во время засыпки подходящими дренажными или теплоизоляционными плитами. Острые камни, щебень и т. п. не подходят для засыпки котлованов.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Все инструменты и оборудование для нанесения очищайте водой сразу после использования. Затвердевший Sika® Igoalflex® можно удалить с помощью Sika® Colma - Cleaner.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Обратите внимание, что в соответствии с местными правилами заявленные характеристики и рекомендуемые области применения данного продукта могут отличаться в разных странах. Точные данные о продукте и его применении приведены в местном техническом паспорте.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации, касающиеся применения и конечного использования продукции Sika, даны добросовестно, на основании имеющихся у компании Sika знаний и опыта работы с продукцией при правильном хранении, обращении и применении в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что никакие гарантии в отношении товарного состояния или пригодности для конкретной цели, а также ответственность, вытекающая из каких-либо правовых отношений, не могут вытекать ни из этой информации, ни из любых письменных рекомендаций, ни из любых других предлагаемых советов. Пользователь изделия должен проверить его пригодность для предполагаемого применения и назначения. Sika оставляет за собой право изменять свойства своей продукции. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими условиями продажи и доставки. Пользователи всегда должны обращаться к последнему выпуску местной спецификации соответствующего продукта, копии которой будут предоставлены по запросу.

ТОО "Сика Централ Эйша"

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Мамыр-4 dstr., 4th
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84

SikaIgoalflex-694-ru-KZ-(11-2024)-4-1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Sika® Igoalflex®-694

Ноябрь 2024 года, версия 04.01

02070600000002056

